

紫外線固化型粘着剂 (丙烯酸型)

## SHIKOH™ UV-NS 054

- 特 征
- ✓ 光学特性优异,适用于光学用透明粘着剂。
  - ✓ 硬化成分 100%, 不含有有机溶剂。
  - ✓ 紫外線固化型产品, 不需要干燥, 养生(aging)。

一般物性	項目	UV-NS 054
	外觀	微黄色透明
	固化成分	100%
	粘 度 (mPa·s/25℃)	500 ~ 3000
	溶 剂	无

附着物性	胶厚 ( $\mu\text{m}$ )	附着力 (N/25mm)			保持力
		Glass	PC	PMMA	
	130	34.9	14.0	23.7	N.C.

<测试条件>

【配 方】 紫光™UV-NS 054 / darocur 1173 (光引发剂) = 100 / 1 (份)

【涂 敷】 PET 薄膜上用涂敷辊涂上 130 $\mu\text{m}$  厚度的胶。  
用离型 PET 薄膜贴合。

【紫外线照射条件】 80W/cm 高压水銀灯 1 盞 x 18cmH x 1.9m/min x 3Pass  
(积算光量:2400mJ/cm<sup>2</sup>)

【附 着 力】 剥离角度 180° (剥离速度 0.3m/min、23℃x50%RH)  
用 2kg 重的滚轮×反复碾压 2 次、贴合 30 分后测试。

【保 持 力】 贴合面积 25mm×25mm 80℃×1kg 负荷×24 小时

光学特性	胶厚 ( $\mu\text{m}$ )	全光線透過率 (%)	HAZE (%)	b*	YI
	175	92.8	0.28	0.35	0.83

<测试条件>

【配 方】 紫光™UV-NS 054 / darocur 1173 (光引发剂) = 100 / 1 (份)

【涂 敷】 在离型 PET 薄膜上用涂敷辊涂上 175 $\mu\text{m}$  厚度的胶。  
用离型 PET 薄膜贴合。

【紫外线照射条件】 80W/cm 高压水銀灯 1 盞 x 18cmH x 1.9m/min x 3Pass  
(积算光量:2400mJ/cm<sup>2</sup>)

【光 学 特 性】 把两面的离型薄膜都揭掉后的粘结层,贴于无碱玻璃时的测试结果。  
(玻璃薄板 HAZE :0.07% 全光线透过率:92.9% b\*: 0.16 YI: 0.48)  
全光线透过率、HAZE: 按照 JIS K 7361-1, 用 HAZE 测试仪来测试。

※「紫光」是日本合成化学的注册商标。

本技术资料是根据我公司技术研究成果为基准而制成, 不代表可以保证所有情况下的性能。另外, 资料里所记载的数据为代表性数据, 并非保证值。在使用上述产品之前, 敬请研究是否符合贵公司的所需条件, 或向我公司咨询技术信息。



日本合成化学

スペシャリティ営業本部 スペシャリティポリマー部

■ 大阪 〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-1-88 梅田スカイビルタワーイースト  
■ 東京 〒108-0023 東京都港区芝浦 3-9-1 芝浦ルネサイトタワー

TEL. 06-6440-5316 FAX. 06-6440-5327  
TEL. 03-6436-2815 FAX. 03-6436-2820  
E-mail: 2319111@mail.nichigo.co.jp

2011 年 4 月